

Blähton Trockenschüttungen

aus Blähton in Körnung 2-4 mm und 4-8 mm

Blähtontrockenschüttungen sind ein schall- und wärmedämmender Unterbau für Fußböden, die stark belastet werden. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität bei geringem Gewicht aus.

Trockenschüttungen sind sofort nach dem Ausbringen lagestabil und eignen sich hervorragend als Schüttungen unter Fußböden mit hohen Verkehrslasten. Diese herausragenden Eigenschaften machen Blähton-Trockenschüttungen zur systemunabhängigen Ergänzung für Fußbodenverlegeplatten und Estrichelemente beliebiger Art und aller Hersteller.

Technische Daten:

Körnung in mm	2-4 rund und gebrochen	4-8 rund und gebrochen
Wärmeleitfähigkeit W/mK	0,16	0,16
Schüttdichte kg/m ³	ca. 450	ca. 390
Kornfestigkeit N/mm ²	1,2	1,8
Verdichtungsgrad bei erhöhter Drucklast (3,5 kN/m ²) in %	max. 1,3	max. 1,3
Druckspannung bei 10% Stauchung t/m ²	96	111
Restfeuchte Vol. %	max. 1,5	max. 1,5
Baustoffklasse	A 1	A 1

Lieferform: 50 Liter Sack (ca. 30 kg), 33 Sack pro Palette

Preis auf Anfrage

Warme Füße für kühle Rechner !

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.